



SAMSON KAMNIK d.o.o.

Kovinarska c.28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA

Tel: 01 83 17 255, 01 83 19 260 Fax: 01 83 17 179

samson@samson-kamnik.si

RAPIDUR 21

hitra polimerna zalivna masa

Lastnosti

Dvokomponentna (A+B) polimerna zalivna masa

- ❖ Brez organskih topil in vode.
- ❖ Omogoča nanos oz. ulivanje v poljubni debelini.
- ❖ Zdrži visoke mehanske obremenitve.
- ❖ Iz kalupa jo je možno vzeti že po 1 uri.

Področje uporabe

- ❖ Primerno je za izdelavo večjih odlitkov s tanko steno
- ❖ Tehnični predmeti, zobniki, ohišja strojev
- ❖ Kot vodoodporno lepilo za les, kamen, kovine, ..

Tehnični podatki

Mešalno razmerje: A:B = 2:1 utežno

Barva: beige

Temperatura pri 10-25°C

uporabi:

Specifična teža: 1,2 kg/l

Čas uporabnosti 5-10 min.*

zmesi:

Natezna trdnost po 22 MPA

DIN 5345:

Utrjevanje: Možno vzeti iz kalupa
po 1-2 urah

Končna trdnost: po 24 urah Shore D 44

Skladiščenje: Najmanj 6 mesecev, na
suhem in hladnem

